

SCHEDA TECNICA SOFTYBOLLE

I dati riportati sono indicativi in quanto relativi alla media della nostra produzione standard

Resistenza a Trazione	ASTM D 882	longitudinale 24 N/mm ² trasversale 19 N/mm ²
Allungamento a rottura	ASTM D 882	longitudinale 300 % trasversale 500 %
Modulo socante 1%	ASTM D 882	longitudinale 180 N/mm ² trasversale 220 N/mm ²
Carico di snervamento	ASTM D 882	longitudinale 11 N/mm ² trasversale 11 N/mm ²
Resistenza lacerazione	ASTM D 1922	longitudinale 148 KN/m trasversale 57 KN/m
Resistenza a perforazione	metodo interno	1120 N/mm

PROPRIETA' TECNICHE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALIMENTARE

Il prodotto è riciclabile ed atossico nelle condizioni in cui lascia lo stabilimento di produzione ed è conforme con quanto stabilito nella Direttiva 2002/72/CE della Commissione del 6 Agosto 2002 relativa ai materiale ed agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti

Questa dichiarazione è valida 3 anni dalla data del 1 Giugno 2008